

BONDEX ANTIKWACHS FEST

- Zur offenporigen Veredelung und zum wasserabweisenden Schutz.
- Schützt und pflegt auf natürlicher Basis beanspruchte Holzmöbel.
- Veredlung und Auffrischung roher Holzoberflächen.
- Problemloses, einfaches Nachbehandeln.

1. Allgemeine Beschreibung

| | | |
|-----|--------------------|--|
| 1.1 | Produktbezeichnung | BONDEX ANTIKWACHS FEST |
| 1.2 | Hersteller | PPG Coatings Deutschland GmbH. |
| 1.3 | Produktart | Holzschutz auf Basis pflanzlicher Rohstoffe. Lösemittelfrei. |
| 1.4 | Anwendung | Innen. Zur offenporigen Veredelung und Pflege von Holz (Möbel). |
| 1.5 | Produktwirkung | Die natürlichen Holzschutzstoffe dringen tief in das Holz ein und halten es elastisch und vermindern das Austrocknen. Nachpflege für bereits gewachstes und geöltes Holz. |
| 1.6 | Farbton | - Farblos Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden. |
| 1.7 | Lieferform | Fest. Salbenartige Konsistenz. Verarbeitungsfähig eingestellt. |
| 1.8 | Verpackung | 185 g |

2. Zusammensetzung / Eigenschaften

| | | |
|-----|----------------|---|
| 2.1 | Inhaltsstoffe | Pflanzliche Öle, Naturwachs, Naturharze, Zr-Trockner. |
| 2.2 | Lösemittel | Lösemittelfrei. |
| 2.3 | VOC-Gehalt | Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l. Kategorie e ab 2010. |
| 2.4 | Geruch | Arttypisch nach pflanzlichen Ölen. Nach dem Trocknen geruchlos. |
| 2.5 | Verbrauch | 3 - 5 g/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. 1 KG reicht für bis zu 250 m ² . Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln. |
| 2.6 | Trocknungszeit | Nach ca. 1-12 Stunden polierbar. Nach ca. 48 Stunden griffest. Voll belastbar nach ca. 1 Woche (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen. Bei Holzoberflächenbehandlungen mit Naturtrend Produkten können keine definitiven Trockenzeiten angegeben werden. Begriffe wie „staubtrocken“ oder „schleifbar“ sind nicht von konventionellen Lacksystemen übertragbar. |
| 2.7 | Verdünnung | Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig. |

BONDEX ANTIKWACHS FEST

- 2.8 Lagerfähigkeit In nicht angebrochenen Gebinden mindestens 5 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

3. Untergrund

- 3.1 Untergrundart Hölzer (Möbeloberflächen)
- 3.2 Untergrund-Beschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.
- 3.3 Vorbehandlung Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern.
- 3.4 Holzfeuchtigkeit max. 18 %

4. Verarbeitung

- 4.1 Auftragsverfahren Mit einem Flusen freien Lappen.
- 4.2 Verarbeitung-Hinweise Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit zusätzlichen Schichten bis zur Fasersättigung wachsen. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit dem Produkt nicht vermieden werden.
- 4.3 Erstbeschichtung Auftrag auf unbehandeltem oder saugfähigen Oberflächen: 1 x mit Bondex Hartöl oder Bondex Holzöl grundieren. Nach der Trocknung Bondex Antikwachs Fest mit einem Flusen freien Lappen in Kreisbewegung Richtung der Holzfasern dünn aufbringen. Grundsätzlich muss das Wachs sofort nach dem Auftrag gleichmäßig und sorgfältig verteilt werden. Nach einer Trockenzeit von 1 – 12 Stunden muss die Oberfläche poliert werden. Bei Bedarf kann nach 14 Tagen ein zweiter Wachsauftrag erfolgen. Er verbessert die Haltbarkeit der Oberfläche.
- 4.4 Renovierungs-Beschichtung Bei Bedarf, wird eine 1 – 2-malige Nachpflege mit BONDEX ANTIKWACHS FEST empfohlen.
- Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.**
- 4.5 Reinigung der Werkzeuge Verdünnung auf Terpentinbasis.

5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

BONDEX ANTIKWACHS FEST

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: Ö 10.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX ANTIKWACHS FEST seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX ANTIKWACHS FEST für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.