

BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND HYDRO-FÜLLGRUND

- Zur Grundierung gebeizter und unbehandelter Hölzer.
- Optimale Füllung der Holzporen.
- Ideale Vorbereitung des Holzes auf Wasserbasis
- Überlackierbar mit Bondex Lacken.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND HYDRO-FÜLLGRUND
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH
1.3	Produktart	Hydro-FÜLL-Grund auf Wasserbasis
1.4	Anwendung	Innen: Zwischenbeschichtung für gebeizte Hölzer und farbloser Grundanstrich für rohe Hölzer
1.5	Produktwirkung	Farblose, porenfüllende, Grundierung.
1.6	Farbton	Farblos. Wichtig: Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Probeanstrich anlegen.
1.7	Lieferform	Flüssig.
1.8	Verpackung	250 ml und 750ml

2. Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Inhaltsstoffe	/
2.2	Lösemittel	Wasser
2.3	VOC-Gehalt	/
2.4	Geruch	Mild. Nach dem Trocknen geruchlos
2.5	Verbrauch	80-120 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Genaue Verbrauchs-Menge durch Probe-Auftrag ermitteln.
2.6	Trocknungszeit	Bei 23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit, nach ca. 1 bis 2 Std. überlackierbar. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen.
2.7	Verdünnung	Unverdünnt anwenden. Bei Bedarf mit Wasser verdünnbar
2.8	Lagerfähigkeit	In ungeöffneten Gebinden ca. 2 Jahre haltbar. Lager und Transporttemperatur 10°C – 30°C. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

BONDEx SCHNELLSCHLEIFGRUND HYDRO-FÜLLGRUND

3. Untergrund

3.1	Untergrundart	Gebeizte und rohe Hölzer.
3.2	Untergrund-Beschaffenheit	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl-, silikon- und wachsfrei sein.
3.3	Vorbehandlung	Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern.
3.4	Holzfeuchtigkeit	max. 18 %

4. Verarbeitung

4.1	Auftragsverfahren	Streichen, rollen, spritzen
4.2	Verarbeitungs-Hinweise	• Vor Gebrauch gründlich aufrühren. • Verarbeitung und Trocknung bei Temperaturen zwischen 10-25°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. • Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nummer an einer Fläche verarbeiten. • Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit Lack nicht vermieden werden. • Wasserlösliche Holzinhaltsstoffe wie z. B. Gerbsäure aus Eichenhölzern oder Holzinhaltsstoffe aus Eschenhölzern, können Farbtonveränderungen und Verfärbungen der Lackierung/ Lackaufbaus auslösen. • Wir empfehlen deshalb grundsätzlich eine Probelackierung zur Beurteilung von Farbwirkung, Verbund und Trocknungsverlauf sowie des Glanzgrades, unter Praxisbedingungen vorzunehmen!
4.3	Grund-Beschichtung	1 – 2-maliger Auftrag mit 80 – 120 ml/m ² Nach der Trocknung. Zwischenschliff Korn 180 – 320.
4.4	End-Behandlung	Überlackierbar mit den Bondex Lacken
4.5	Reinigung der Werkzeuge	Wasser

5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND HYDRO-FÜLLGRUND

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: -

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND HYDRO-FÜLLGRUND seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND HYDRO-FÜLLGRUND für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.